

Nr DKR 416R5720131																			
1	Unieke identificatie	grind																	
2	Aanduiding	kwartsgrind 4/16 conform NEN-EN 12620																	
3	Toepassing	grind voor toepassing in beton																	
4	naam en contactadres fabrikant	 Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053JB IJzendoorn <i>Winning : Voorhaven Deest (Geertjesgolf)</i>																	
5	naam en contactadres gemachtigde	H.van Steenberg Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn																	
6	systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+																	
7	activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie KIWA Nederland B.V. (identificatienr. 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole op de verdelingsmachine uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking en beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole op de productieinstallatie verstrekt (0956-CPR-0844/03)																	
8	Europese Technische beoordeling	niet van toepassing																	
9	aangegeven prestatie																		
essentiele kenmerken		prestaties	europes beoordelingdocument																
4.3	categorie	G _c 90/15 G _T 17,5	NEN-EN 12620																
4.4	korrelvorm	FI ₁₅																	
4.5	schelpgehalte	SC ₁₀																	
4.6	hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	f _{1,5}																	
5.2	Los Angeles	LA ₃₀																	
5.3	Micro-Deval-coëfficiënt	NPD																	
5.4.1	PSV	NPD																	
5.5	deeltjesdichtheid	ρ_a : 2,63 ± 0,05 ton/m ³ ρ_{rd} : 2,57 ± 0,05 ton/m ³ ρ_{ssd} : 2,60 ± 0,05 ton/m ³																	
5.5	waterabsorptie	1,0%																	
5.7.1	vorst/dooi bestandheid	NPD																	
5.7.2	volume stabiliteit	NPD																	
5.7.3	ASR gevoeligheid	potentieel reactief																	
6.2	chloridegehalte	0,001%																	
6.3.1	in zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}																	
6.3.2	totaal zwavelgehalte	NPD																	
6.4.1	bindings- en verhardingsvertraging vrijkomende gevaarlijke bestanddelen graad van het breken conform NEN-EN 933-5	Voldoet NPD C-/70																	
4.3	korrelverdeling	<table border="1"> <thead> <tr> <th>zeef volgens ISO 565:1990 R 20</th> <th>alg. eisen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31,5</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>22,4</td> <td>98 - 100</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>90 - 99</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>25 - 70</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0 - 15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0 - 5</td> </tr> <tr> <td>0,063</td> <td>0 - 1,5</td> </tr> </tbody> </table>	zeef volgens ISO 565:1990 R 20	alg. eisen	31,5	100	22,4	98 - 100	16	90 - 99	8	25 - 70	4	0 - 15	2	0 - 5	0,063	0 - 1,5	NEN-EN 12620
zeef volgens ISO 565:1990 R 20	alg. eisen																		
31,5	100																		
22,4	98 - 100																		
16	90 - 99																		
8	25 - 70																		
4	0 - 15																		
2	0 - 5																		
0,063	0 - 1,5																		
10 De prestaties onder punt 1 en 2 beschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant <u>IJzendoorn 7-5-2021</u> getekend: H. van Steenberg kwaliteitsverantwoordelijke																			