

kwartzand 0-1
conform NEN-EN 13139 voor toepassing in mortel
conform NEN-EN 12620 voor toepassing in beton



Dekker Grondstoffen
 Postbus 6073
 4000 HB Tiel
 Winlocatie:
 Randwijkse Waarden
 te Heteren



12620 13139

4.3 5.3 Korrelgradering

zeef volgens ISO 565:1990 R 20	grenswaarden voor doorval			90% van de bepalingen vol- doen aan onderstaande grens- waarden voor de doorval
	algemeen	gemiddelde	grens tov gemiddelde	
2	100	100	100	100
1,4	95 - 100	100	95 - 100	95 - 100
1	85 - 99	99	94 - 100	94 - 100
0,5		84	10 - 99	10 - 99
0,25		25	0 - 50	0 - 50
0,125		1	0 - 20	0 - 20
0,063		0	0 - 3	0 - 3

12620 13139

4.3	Categorie*	EN12620: GF85
4.6	Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	EN12620 : f ₃ EN13139: Cat 1
4.7	5.52	Kwaliteit fijne deeltjes < 63 µm
		Aanwezigheid organische stoffen*
5.5	Dichtheid*	Voldoet Negatief ρ _a 2,64 ± 0,05 Mg/m ³ ρ _{rd} 2,63 ± 0,05 Mg/m ³ ρ _{ssd} 2,63 ± 0,05 Mg/m ³
5.5	6.2.2	Waterabsorptie*
5.7.2	Volume stabiliteit	0,3% +/- 0,2 %
5.7.3	ASR Gevoelig (CUR89)	NPD
6.2	7.2	Chloridegehalte
6.3.1	7.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat
6.3.2	7.3.2	Totaal zwavelgehalte
6.4.1	7.4	Bindings – en verhardingsvertraging
		Lichtgewicht verontreinigingen
6.5	5.4.2	Carbonaatgehalte
		Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen
		Voldoet aan achtergrondwaarde voor grond(korrelklasse A)

De KOMO-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Het voorliggende productspecificatieblad bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

Ondertekend voor en namens de producent door Dekker grondstoffen te IJzendoorn op 1-4-2018

HANDTEKENING: H. van Steenberg