

kwartsgrind 4/16 conform NEN-EN 12620 voor toepassing in beton.



Dekker Grondstoffen bv
Postbus 6073
4000 HB Tiel
Winning: Voorhaven Deest –
(Geertjesgolf)



4.3 korrelgradering

zeef volgens ISO 565:1990 R 20	grenswaarden voor doorval volgens NEN-EN 12620			90% van de bepalingen vol- doen aan onderstaande grenswaarden voor de doorval
	algemeen	gemiddelde	grens tov gemiddelde	
31,5	100	100	100	100
22,4	98 - 100	100	98 - 100	98 - 100
16	90 - 99	94	90 - 99	90 - 99
8	25 - 70	35	25 - 60	25 - 60
4	0 - 15	6	0 - 15	0 - 15
2	0 - 5	1	0 - 5	0 - 5
0,063		0	0 - 1,5	0 - 1,5

4.3	categorie	Gc90/15 Gr17,5
4.4	korrelvorm	Fl ₁₅
4.5	schelpgehalte	SC ₁₀
4.6	hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	f _{1,5}
5.2	Los Angeles-coëfficiënt	LA ₃₀
5.4.1	PSV	NPD
5.5	deeltjesdichtheid	ρ _a : 2,63 ± 0,05 Mg/m ³ ρ _{rd} : 2,57 ± 0,05 Mg/m ³ ρ _{ssd} : 2,60 ± 0,05 Mg/m ³
5.5	waterabsorptie	1,0%
5.7.1	vorst/dooi bestandheid	NPD
5.7.2	volume stabiliteit	NPD
5.7.3	ASR gevoeligheid	Potentieel reactief
6.2	chloridegehalte	0,001%
6.3.1	in zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}
6.3.2	totaal zwavelgehalte	NPD
6.4.1	bindings- en verhardingsvertraging	Voldoet
	vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD
	graad van het breken conform NEN-EN 933-5	C-/70

De KOMO-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Het voorliggende productspecificatieblad bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

Ondertekend voor en namens de producent door Dekker grondstoffen te IJzendoorn op 7-5-2021

HANDTEKENING: H. van Steenberg